

Linea: Prodotti di finitura	Tipo: Finiture acriliche trasparenti UHS 2:1 - Low Voc
Categoria: Vernici 2K	Codice: 2010.05

Nome o sigla commerciale: **GLOSS CAR 390**

Natura: vernice a base di resine acriliche, bicomponente, ad ultra alto contenuto in solidi (UHS), addizionata con filtri UV; a basso tasso di componenti organici volatili. Polimerizza a mezzo resine poliisocianiche.

Impiego: finitura trasparente per effettuare rifacimenti totali, parziali o ritocchi nei cicli di verniciatura a doppio strato su basi opache, pastello, metallizzate, ad effetto cristallo e perlate per conferire alle stesse specularità, trasparenza, brillantezza e aumentarne le doti di resistenza agli agenti atmosferici ed ai graffi.













- Peculiarità:**
- **PRONTA ALL'USO**
 - l'emissione di COV (Composti Organici Volatili) rientra nei parametri previsti dal D.Lgs. n. 161/2006;
 - ottima distensione ed elasticità; notevole essiccazione ad aria, a forno o per esposizione ai raggi IR;
 - film finale di eccezionale specularità, di durevole trasparenza e lucentezza, non ingiallente, di eccellente resistenza ai graffi e facilmente lucidabile;
 - è compatibile con i cicli di verniciatura all'acqua.

Caratteristiche fisiche

Aspetto:	Liquido trasparente, esente da corpi estranei.	Viscosità di fornitura:	0,148 Pa*s (Brookfield: RV 2, rpm 50)
Colore:	Incolore.	Residuo secco (miscela A+B):	56% (±2%)
Odore:	Caratteristico di solvente.	Resa teorica (miscela A+B):	5,3 m ² /l per 100 µm
Peso specifico:	0,986 kg/l (± 0,020 kg/l)		

D.Lgs 161/2006:	all. II B/d - finiture, tutti i tipi, limite massimo di COV espressi in g/l (prodotto pronto all'uso (1/1/2007):	420
	GLOSS CAR 390 pronto all'uso (+50% di catalizzatore HARD AC 308) COV espressi in g/l:	419

Dati applicativi

	Eliminare accuratamente eventuali fumi di verniciatura dalla superficie da trattare e, mediante diluente antisiliconi da lavaggio (ns. tipo NOSIL SN/184), ripulire accuratamente la superficie da tracce di grasso, oli, polvere ed altre impurità.		
	Finitura GLOSS CAR 390: 100 ml	100 g	Miscelare attentamente in un contenitore a parte, filtrare e versare nella tazza dell'aerografo.
	Catalizzatore HARD AC 308: 50 ml	52 g	
	Pot life a 23 °C: 1h		Viscosità d'applicazione Tazza Ford Ø 4 a 23 °C: 19"
	Tipo: ad alta efficienza di trasferimento Ø ugello pressione all'ugello 1,2 - 1,3 1,8 - 2,2 bar	Tipo: HVLP Non raccomandato	½ mano d'aggrappaggio + 1 mano piena intervallate di 8-10' Spessore finale consigliato: max 50 µm
	Fuori polvere a 23 °C: 35'		Secca al tatto a 23 °C: 100' Secca al tatto a 60 °C: 50'
	Secca al tatto: 15'		Pronta al montaggio a 23 °C: 12h Pronta al montaggio a 60 °C: 60'
			Essiccazione totale (23 °C): 24h
	Il locale di stoccaggio deve essere asciutto e con una temperatura compresa tra 10 °C e 35 °C. Stoccare il prodotto al riparo della luce diretta del sole nelle confezioni originali ben chiuse, lontano da fiamme o scintille. Il prodotto, se conservato nelle condizioni di cui sopra, ha una durata di 12 mesi dalla data di spedizione.		
Info	Nel caso di essiccazione a temperature inferiori a 60 °C, i primi giorni successivi alla verniciatura non sottoporre il mezzo a condizioni ambientali severe. Evitare lavaggi, elevate concentrazioni di umidità (nebbia, rugiada, ecc) e contatto con sostanze aggressive (detergenti, smog, ecc) fintanto che il film non ha raggiunto la completa reticolazione.		
Attenzioni & Precauzioni			
	<ul style="list-style-type: none"> - Prima dell'utilizzo leggere attentamente la Scheda di Sicurezza; - Prodotto per USO PROFESSIONALE; - Stoccare e applicare il prodotto in ambienti con temperatura di almeno 20 °C; - Accertarsi che la temperatura del manufatto da trattare sia compatibile con quella di stoccaggio del prodotto; - Durante l'impiego osservare le vigenti normative circa l'uso di prodotti poliuretanici; - Evitare di utilizzare la miscela A+B che abbia superato il tempo di pot-life, il film finale risulterebbe di scarsa adesione. 		

Informazioni per l'utilizzatore:

Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle ns. attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al ns. controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall'utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti.

